

MAPEPLAST PAVI 02

Polimer pentru producerea de conglomerate bituminoase modificate

DESCRIERE

Mapeplast Pavi 02 este un produs constituit dintr-un amestec particular de polimeri plastomerici pentru producerea de conglomerate bituminoase modificate.

Mapeplast Pavi 02 este un amestec specific ce îmbunătățește semnificativ performanțele liantului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeplast Pavi 02 conferă bitumului o elastoplasticitate crescută, un grad mai scăzut de susceptibilitate termică, rezistență mai ridicată la deformări și eforturi permanente, și o mai bună aderență la agregate. Un procent mai ridicat de **Mapeplast Pavi 02** permite formularea amestecurilor bituminoase cu modul mare și foarte mare.

DOMENII DE UTILIZARE

Mapeplast Pavi 02 poate fi utilizat ca și agent modificator pentru bitumuri rutiere și aeroportuare.

DOZAJ

Cantitatea de **Mapeplast Pavi 02** utilizat depinde de tipul de modificare cerut și de proprietățile mecanice specificate în Specificațiile Tehnice de referință. Ca o regulă generală, dozajul sugerat este între 3% și 10% din greutatea bitumului.

AMBALARE

Mapeplast Pavi 02 este disponibil în saci mari (big-bags) de 530 kg.

DEPOZITARE

Mapeplast Pavi 02 poate fi depozitat 24 luni într-un recipient sigilat, de preferat la o temperatură între +5°C și +35°C. Este recomandat să evitați expunerea **Mapeplast Pavi 02** la lumina directă a soarelui.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fisei de Securitate, disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Culoare: | gri-verde |
| Consistenta: | granule |
| Densitate: | 0,350 ± 0,450 kg/l la +23°C |
| Punct de inmuiere (°C): | 150 ± 20 |

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com.

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru informatii actualizate despre TDS, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

8581-06-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

